

Hartmetall-Gesellschaft Postfach 70 02 38 D-70572 Stuttgart



Produktspezifikation / Product Specification

Werkzeugnis nach / Record of Material Testing according to EN 10 204 / DIN 50 049 -2.2

Sorte / Grade	G30F
---------------	-------------

	Werte / Value	Bereich / Range
ISO 7627 Chemische Zusammensetzung <i>Chemical Composition</i>		
WC*	85,00 %	± 0,5
Co	15,00 %	± 0,5
ISO 3369 Dichte / <i>Density</i>	14,00 g/cm ³	± 0,1
ISO 3738 Härte / <i>Hardness</i>	90,1 HRA	± 0,2
ISO 3326 Koerzitivfeldstärke / <i>Coercitivity</i>	15 kA/m	± 3
- Magn. Sättigung / <i>Magn. Saturation</i>	270 Gcm ³ /g	± 10
ISO 3327 T.R.S.	3600 N/mm ²	± 300
- Schlagfestigkeit / <i>Impact Strength</i>	0,4 Kgf-m/cm ²	± 0,05
- Therm. Ausdehnung / <i>Therm. Expansion</i>	6,0 10 ⁻⁶ /K	± 0,3
ISO 4499 Granulometrie / <i>Granulometry</i>	0,6-0,8 µm	± 0,2
ISO 4505 Porosität / <i>Porosity</i>	A01	(A00-A02) (B00-B02) (C00-C02)

Frei von Eta-Phase und freiem Kohlenstoff / *Absence of Eta-Phase and no free Carbon*

* einschließlich Fremdcarbide / *Including other Carbides <1%*

Sorteneigenschaften / Grade Attributes

In Arbeit / *in preparation*

Typische Anwendungen / Typical Applications

In vorbereitung / *In preparation*

Ausgabe / Version : 2017